CAMISAS PARA VESTIR

El mercado brinda una amplia variedad. Encuentra la que se acomode a tus gustos y bolsillo.

Tiempo de lectura: 10 minutos.

Las camisas son prendas de vestir que puedes encontrar en diversos tonos, diseños, tipos de fibras, materiales y marcas, por lo que encontrar la que te provea un corte impecable, buenos acabados y durabilidad puede no ser una tarea sencilla.

Te damos los resultados del Estudio de Calidad al que fueron sometidos algunos modelos.

FICHA TÉCNICA

Realización del estudio: 19 de febrero al 11 de mayo del 2020.
Adquisición de muestras: 13 de marzo al 8 de abril del 2020.
Marcas / Modelos analizados: 12 / 13.
Pruebas realizadas: 143.

NORMATIVIDAD

Para la realización de las pruebas a las camisas de vestir se tomaron como referencia las metodologías de prueba y requisitos establecidos en las siguientes normas:

- **Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006**, información Comercial
- Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

Normas Mexicanas de la serie "A" de la Industria Textil aplicables al producto:

- **NMX-A-3758-INNTEX-2014** Textiles - Código de generación de etiquetas de cuidado con el uso de símbolos;
- **NMX-A-306-INNTEX-2019** Industria textil - Tejidos de calada - Inspección visual y evaluación de los tejidos con referencia a sus defectos - Método de evaluación.
- **NMX-A-8498-INNTEX-2019** Tejidos de calada - Descripción de los defectos -Vocabulario.
- **NMX-A-107-INNTEX-2013** Industria del vestido - Camisa para uniforme de caballero - Especificaciones.
- **NMX-A-084-INNTEX-2015** Industria textil - Fibras textiles - Análisis cualitativo - Cuantitativo para una fibra 100 % - Método de ensayo.
- **NMX-A-1833/1-INNTEX-2014** Industria textil - Análisis químico cuantitativo - Parte 1: Principios generales de ensayo.
- **NMX-A-1833/4-INNTEX-2014** Industria textil - Análisis químico cuantitativo - Parte 4: Mezclas de fibras proteicas y otras fibras (método con hipoclorito).
- **NMX-A-109-INNTEX-2012** Industria textil - Tejidos de calada - Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre - Método de prueba.
- **NMX-A-272/2-INNTEX-2009** Industria textil - Tejido de calada - Determinación de la resistencia al deslizamiento del hilo de costura - Parte 2 - Método de carga fija - Método de prueba.
- **NMX-A-3759-INNTEX-2011** Industria textil - Preparación, marcado y medición de especímenes de telas y prendas para determinar los cambios dimensionales.
- **NMX-A-5077-INNTEX-2015** Industria textil - Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado.
- **NMX-A-6330-INNTEX-2015** Industria textil - Procedimientos de lavado y de secado doméstico para los ensayos de textiles.
- **NMX-A-105-B02-INNTEX-2010** Industria textil - Solidez del color - Solidez del color a la luz - Parte B02 - Solidez del color a la luz artificial prueba de la lámpara de decoloración de arco de xenón - Método de prueba.
- **NMX-A-105-C06-INNTEX-2015** Industria textil - Método de ensayo de solidez del color - Parte C06 - Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
- **NMX-A-105-E04-INNTEX-2019** Industria textil - Ensayo de solidez del color - Parte E04: Solidez del color al sudor

Conoce el estudio

Se analizaron

13 modelos de camisas de vestir en color azul y tallas diversas

12 marcas

2 modelos 100% algodón.

11 modelos mezcla de poliéster y algodón.

Las pruebas

Todas las camisas de vestir fueron sometidas a las siguientes pruebas:

Información al consumidor

Se corroboró que las etiquetas permanentes estuvieran en idioma español, y que presentara los materiales de fabricación en orden de predominio, las dimensiones (talla), instrucciones de cuidado, marca, país de origen y el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del productor o responsable de la fabricación.

Acabados en tela

Se verificó que estuvieran libres de defectos a simple vista: decoloración, agujeros, nudos, motas o manchas, examinando con especial atención que exhibieran un teñido uniforme y que el tejido fuera homogéneo.

Confección

Se revisó que las costuras tuvieran un número de puntada s uniforme y que no lucieran fruncidos u ondulados, incluso deformaciones provocadas por un mal corte de la tela.

También se verificó que las partes que integran la camisa fueran simétricas, que los botones estuvieran correctamente cosidos a la tela y que mostraran una alta resistencia al desprendimiento, además de que los ojales no mostraran defectos como hilos rotos o irregularidad en las puntadas o aberturas.

Identificación y contenido de fibras

Se verificó que el tipo y porcentaje de fibras declarado por el fabricante en el etiquetado coincidieran con el del tejido de la muestra.

Las técnicas utilizadas para determinar las fibras fueron:

- **Combustión** (quemado de las fibras mediante una flama).
- **Microscopía** (observación de las características en los cortes longitudinales y transversales de las fibras mediante el uso de un microscopio).
- **Método** de solubilidad de fibras textiles por la acción de reactivos químicos.

Resistencia al uso (durabilidad)

Se cortaron cinco piezas de la tela, sin costuras, para someterlas a un rasgado mediante un péndulo que permite determinar la fuerza con la cual se rasga la tela, en sentido longitudinal y transversal, de la camisa.

Para probar la resistencia de las costuras se cortaron cinco piezas iguales de tela cuya parte central contenía la costura de la camisa para posteriormente, con el uso de un equipo que permite medir la fuerza de ruptura (tensómetro), jalar sus extremos hasta lograr el rasgado.

Apariencia (deterioro de la prenda por lavado)

Cada prenda fue sometida a doce ciclos de lavado en una lavadora convencional. Al término de la prueba se inspeccionaron para determinar si hubo o no desprendimiento de telas fusionadas (por ejemplo, en cuello y puños) o aparición de pelusas y/o frisas (bolitas pequeñas sobre la superficie de la tela).

Verificación de tallas

Se cotejó que las dimensiones del cuello y largo de manga no mostraran desviaciones mayores a ¼ de pulgada con respecto a lo declarado por el fabricante en su información al consumidor, considerando como especiales aquellos casos en que se declaran dos largos de manga en un mismo producto, en los cuales se tomó como referencia el mayor. Por ejemplo, aquellas que indicaban un largo de manga 2-3, se tomó como referencia el largo 3.

Encogimiento o alargamiento (cambio dimensional)

Se evaluó el encogimiento o alargamiento que presentan por la acción de su mantenimiento después de un ciclo completo de lavado.

Resistencia a la decoloración (Solidez del color)

Se determinó el grado de decoloración que sufren por los efectos de su mantenimiento, como el lavado, la exposición al sol durante su secado o uso, el roce de la prenda con otras prendas o consigo misma y por la acción del sudor al cual está expuesta en su uso diario.

Para determinar este parámetro se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

Solidez del color al lavado húmedo
Se lava una parte de la tela de acuerdo a la norma de referencia y se evalúa comparando la original con la de prueba. En esta evaluación también se hace uso del equipo espectrofotómetro, con lo cual se determina el cambio de color presentado por la tela.

Solidez del color a la luz
Una muestra de la camisa se somete a una radiación luminosa de alta intensidad que simula la luz solar, para ello se usó un equipo denominado cámara de envejecimiento por arco xenón. Para evaluar la muestra se compara con la tela original no sometida a la prueba, empleando un equipo que mide el color (espectrofotómetro) y su intensidad.

Solidez del color al sudor
Se sumergen muestras de tela en soluciones sintéticas de sudor ácido y sudor alcalino (líquidos que simulan las características del sudor humano), al término de la prueba se elimina el exceso del líquido para evaluar la decoloración respecto de la tela original con el uso del espectrofotómetro.

Camisas de vestir formales para caballero
con mezcla de poliéster y algodón

Precios Promedios o Únicos Encontrado de Camisas Manga Larga en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, León y Puebla levantados del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2020.

Marca /Modelo /País de origen	EVOLUTION PIERRE CARDIN /H87 /MÉXICO	HABER´S LONDON /no presenta /MÉXICO	PARLLIENI /no presenta /MÉXICO	JOHN HENRY /EV13C0010 /MÉXICO	SIMPLY BASIC /G219DPR116 /MÉXICO	IMPERIAL /105 /MÉXICO	CARLO RAZZINI /T449511 /MÉXICO	CARLO BONOMI /no presenta /MÉXICO (6)	GEORGE /1115 /MÉXICO	JOHN HENRY /EV13C0169 /MÉXICO	SIMPLE FASHION /no presenta /MÉXICO
Información al consumidor	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	No cumple (7)
Acabados en tela y confección	Excelente	Bueno (1, 3)	Excelente	Muy bueno (5)	Excelente	Excelente	Bueno (2,3)	Excelente	Muy bueno (1)	Muy bueno (5)	Bueno (4)
Verificación de tallas	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	No cumple (8)	Cumple y completa	Cumple y completa	Cumple y completa	No cumple (8)
Identificación y contenido de fibras	Excelente 70.42% Poliéster 29.58% Algodón	Excelente 72.45% Poliéster 27.55% Algodón	Muy bueno 68.28% Poliéster 31.72% Algodón	Excelente 72.66% Poliéster 27.34% Algodón	Excelente 79.22% Poliéster 20.78% Algodón	Excelente 79.64% Poliéster 20.36% Algodón	Excelente 71.92% Poliéster 28.08% Algodón	Excelente 54.32% Algodón 45.68% Poliéster	Excelente 66.66% Poliéster 33.44% Algodón	Excelente 58.88% Algodón 41.12% Poliéster	Excelente 98.28% Poliéster 1.72% Otras **NO Veraz**
Resistencia al uso: Resistencia al rasgado (tela)	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Muy bueno	Muy bueno	Muy bueno	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Bueno
Resistencia al uso: Resistencia al rasgado (costuras)	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno	Excelente	Suficiente	Bueno	Suficiente	Bueno
Apariencia	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Encogimiento o alargamiento	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia a la decoloración	Muy bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy bueno
Precio	$479	$395	$339	$749.50	$217	$273	$319.66*	$248	$273	$649	$129

NOTAS
(1) Costuras fruncidas en aletilla
(2) Botones de diferente color (detectado entre muestras del mismo modelo)
(3) Empalmes no simétricos en sisa
(4) Costuras fruncidas en costados
(5) Engargolado en dos direcciones en costados
(6) Con tela importada de Malasia
(7) No indica la talla de la manga
(8) En manga
(9) Tela importada

* Precio obtenido por el Laboratorio de Profeco 14/03/2020.

SIMBOLOGÍA

Excelente · Muy bueno · Bueno · Suficiente · Cumple y completa · No cumple

Camisas de vestir formales para caballero 100% algodón

Precios Promedios o Únicos Encontrado de Camisas Manga Larga en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, León y Puebla levantados del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2020.

Marca /Modelo /País de origen		SCAPPINO /02415 /MÉXICO (9)	LPC COLLECTION /no presenta /MÉXICO
Información al consumidor		✓	✓
Acabados en tela y confección		E	E
Verificación de tallas		✓	✓
Identificación y contenido de fibras		E	E
Resistencia al uso	Resistencia al rasgado (tela)	E	E
	Resistencia al rasgado (costuras)	MB	E
Apariencia		E	E
Encogimiento o alargamiento		E	E
Resistencia a la decoloración		E	MB
Precio		$1644.75	$749

SIMBOLOGÍA

E Excelente · MB Muy bueno · B Bueno · S Suficiente · ✓ Cumple y completa · ✗ No cumple

NOTAS
(1) Costuras fruncidas en aletilla
(2) Botones de diferente color (detectado entre muestras del mismo modelo)
(3) Empalmes no simétricos en sisa
(4) Costuras fruncidas en costados
(5) Engargolado en dos direcciones en costados
(6) Con tela importada de Malasia
(7) No indica la talla de la manga
(8) En manga
(9) Tela importada



¿Poliéster o algodón?

Para orientarte sobre las ventajas que te brindan ambas fibras presentamos algunas de sus características:

Fibra	Durabilidad	Comodidad		Aspecto	
		Absorbencia de humedad (transpiración de la piel)	Retención del calor corporal	Resistencia de la tela	Formación de frisas (pelusas o borlitas)
Algodón	Media	Alta	Baja	Baja-media	Alta
Poliéster	Alta	Baja	Mediana	Alta	Media

En el caso de las camisas de vestir que incluyen una mezcla de algodón y poliéster, considera cuál es el tipo de fibra que predomina para que tengas una idea de qué aspectos sobresalen en ella.

Sustentabilidad

Es recomendable adquirir camisas cuyo contenido de poliéster sea menor que el de algodón, ya que esta última es una fibra natural[1] que se considera biodegradable, es decir, que se degrada de manera natural por la acción biológica del medio ambiente.



Al final de su vida útil puedes cortar trozos para trapos de limpieza o para el lustre de zapatos durante su boleado (por citar un par de ejemplos).

[1] Las fibras naturales contienen celulosa como principal componente. La celulosa forma parte de las paredes celulares de árboles y plantas. Basado en el artículo sobre "Celulosa" de Cruz Estrada Carolina. Universidad Nacional Autónoma de México. http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Seminario-Celulosa_27101.pdf . También se recomienda consultar la norma **NMX-A-084-INNTEX-2015** para mayor referencia.

Conclusiones

APARIENCIA EXCELENTE

Todos los modelos calificaron "Excelente" en la apariencia al no apreciarse cambios significativos después de los 12 ciclos de lavado.

NO SUFRIERON CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Ninguna prenda presentó alteraciones dimensionales apreciables (encogimiento o alargamiento) después del lavado.

RESISTEN A LA DECOLORACIÓN

En esta prueba, la mayoría calificaron como "Excelente" o "Muy Bueno", ninguna obtuvo una calificación de "Suficiente" o menor.

SOBRESALIENTES

Destacan los modelos 100% algodón:

LPC COLLECTION

SCAPPINO

En la categoría de mezcla poliéster y algodón:

PARLLIENI

EVOLUTION PIERRE CARDIN

HABER's LONDON

SUS DIMENSIONES NO CORRESPONDEN

Presentaron desviaciones en las dimensiones de la manga.

SIMPLE FASHION

CARLO RAZZINI

MOSTRARON DIVERSOS DEFECTOS

Con relación a la verificación de acabados en tela y confección calificaron como "Bueno" debido a que mostraron diversos defectos como: costuras onduladas (fruncidos) en costados y aletilla de la manga, así como botones de diferente color entre varias camisas de un mismo modelo.

HABER'S LONDON

CARLO RAZZINI

SIMPLE FASHION

SUS COSTURAS SE RASGARON

CARLO BONOMI

JOHN HENRY (EV13C0169)

MIENTE

Declara tener una mezcla de 65% poliéster y 35 % algodón, cuando en realidad tiene 98.28% poliéster y 1.72% de otras fibras.

SIMPLE FASHION

NO INFORMA

No presenta la talla de la manga.

SIMPLE FASHION

RESISTIERON LO SUFICIENTE

Obtuvieron "Suficiente" en "Resistencia al uso".

CARLO BONOMI

GEORGE

JOHN HENRY (EV13C0169)

Recomendaciones de compra

Tómate medidas

Mide la circunferencia de tu cuello, en pulgadas, y el largo de la manga, comenzando por la nuca, pasando por el hombro y terminando a la altura de la muñeca.

Siempre pruébatela

Pruébatela para verificar que el ajuste sea de tu agrado , ya que puede variar de acuerdo a la marca, modelo y estilo de la prenda.

Revisa la etiqueta

Revisa que contenga una etiqueta que incluya instrucciones completas de cuidado (lavado, secado, planchado, entre otras).



Obsérvala con cuidado

Inspecciona los acabados de la prenda, que el color sea homogéneo, que no presente manchas ni defectos que puedas observar a simple vista. Las costuras deben ser uniformes y los botones deben estar bien cosidos, también que los ojales se encuentren perfectamente abiertos, además de coincidir con el ancho del botón.

Elección adecuada

Te presentamos algunas claves para que puedas elegir una camisa de vestir correctamente.



Guarda la nota

Recuerda guardar el comprobante de compra por si requieres realizar alguna reclamación, cambio o devolución.

Recomendaciones de uso

Lávala antes de estrenarla

Antes de usar una nueva camisa lávala, ya que las telas con que son confeccionadas se someten a procesos químicos para darles la textura, el color y la apariencia final que se observa en la tienda, por lo que puede provocar irritaciones o molestias leves en la piel.

Si no cuentan con las instrucciones de cuidado

Si por alguna razón la camisa perdió o no incluyó en su etiquetado las recomendaciones de cuidado, entonces sigue estos consejos:

- Al secar las camisas de vestir cuélgalas sin exprimir en forma vertical.
- No las expongas a la luz directa del sol durante tiempo prolongado.
- Al plancharlas, selecciona la temperatura de la plancha sugerida para prendas de poliéster o algodón, y si no se quitan las arrugas puedes incrementar de poco en poco la temperatura.

Ten cuidado con la secadora de ropa

Si usas secadora de ropa y las instrucciones de cuidado te lo permiten, hazlo. Procura separar las camisas de vestir de la ropa pesada, ya que el peso de textiles como pantalones de mezclilla, toallas o cobertores húmedos puede dañarlas en su apariencia.



Lee las etiquetas

Sigue las instrucciones de cuidado del fabricante en su etiquetado de información al consumidor, esto permitirá que disfrutes tu prenda por más tiempo.

La primera lavada que sea por separado

Cuando laves las camisas nuevas de color ten en cuenta que algunos modelos tienden a "soltar color" y manchar otras prendas, por lo que mejor lávalas por separado, al menos la primera vez.

Plánchala con un trapo húmedo

Para un planchado más efectivo utiliza una tela húmeda entre la camisa y la plancha, así evitarás que se "abrillante" la tela, o bien puedes plancharla al revés.